

PROPRIETES

Thixotrope
Bonne résistance chimique & mécanique
Durcissement rapide

COMPOSITION

Composant A: Résine époxyde thixotropique
Composant B: Durcisseur polyamine thixotropique

UTILISATION

L'EPICOL U est une colle époxydique sans retrait pour métal, bois, pierre et béton.

PROPRIETES

Poids spécifique : Ca 1.6 kg/dm³
Couleur : Gris
Résistance à la compression : > 80 N/mm²
Résistance à la traction : > 30 N/mm²
Adhésion sur béton et bois : Supérieure à la cohésion du support
Adhésion sur acier sablé >16 N/mm² (NBN B12-208)
Retrait : Néant
Résistance à la chaleur 60 °C continu
Température minimale d'application: + 5 ° C
Durée d'utilisation: Environ 30 minutes à 20 °C
Durcissement complet à 20 °C Résistance mécanique 4 jours
Résistance chimique après 7 jours
Conservation: 1 an

RESISTANCE CHIMIQUE

L'EPICOL U résiste aux huiles, alcalis, essence, graisses, solvants, solutions salines, gaz et vapeurs agressives, air marin et acides dilués cfr. la liste des résistances chimiques pour de plus amples détails.)

MODE D'APPLICATION

Appliquer sur un support sec, propre, exempt de graisse et de poussière. Pour un support en acier : enlever la couche oxydrique. Mélanger les composants A et B de EPICOL U pré dosés jusqu'à homogénéité complète. Etaler l'EPICOL U à la spatule, à la truelle ou la raclette.

CONDITIONNEMENT

Sets de 2,5 kg : Compo. A : 2,15 kg Compo. B: 0,35 kg

PRECAUTIONS

Il est impératif de lire les notices de sécurité et les instructions d'utilisation avant d'appliquer les produits EPICOL.
Les produits EPICOL dégagent une odeur caractéristique pendant l'application. Tout

produit alimentaire se trouvant dans les environs des travaux doit être éloigné. Eviter tout contact avec la peau. Utilisez des gants en caoutchouc lors de la manipulation des produits.

Une concentration élevée de vapeurs peut causer des irritations aux yeux. Peut provoquer une hypersensibilité en cas d'inhalation et de contact avec la peau. Veuillez veiller à une ventilation suffisante durant les travaux.

Les systèmes EPICOL sont inflammables durant l'application. Il est strictement interdit de fumer à proximité et dans les environs des produits. Par ailleurs, toute opération pouvant être à l'origine de sources de chaleur ou de feu (tels travaux de soudage) est strictement interdite.

STOCKAGE

L'EPICOL doit être stocké dans un endroit sec, ventilé et à une température de 5 à 35 °C. L'EPICOL ne peut jamais être stocké dans une température supérieure à 35°C. L'EPICOL doit être utilisé dans une période maximale de 1 an après production. En cas de doute, veuillez contacter SN PRODUCTIONS en mentionnant le numéro de référence de production sur l'emballage. Ne jamais vider les produits ou excédants dans les égouts.

GARANTIE

SN PRODUCTIONS garantit ce produit sans défaut et remplace les produits pour lesquels le défaut est prouvé. Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus les conditions d'application échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part. N . B : Ne contrôlant pas l'application de nos produits, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux. POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIERE NOTRE SERVICE TECHNIQUE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION.